

PRODUCTBLAD

Primer Ultimizer

Algemeen

Primer Ultimizer is een 2-componenten watergedragen epoxy primer met een uitstekende hechting.

Toepassing

Primer Ultimizer is een universele hechtlaag te gebruiken onder vrijwel alle systemen en op vele ondergronden.

- Woning
- Winkel
- Kantoren
- Productieruimtes
- Magazijnen
- Garages
- Parkeergarages
- Galerijen
- Werkplaatsen
- e.d.

Eigenschappen

Onze Primer Ultimizer is een gemakkelijk aan te brengen, hechtvaste primer geschikt voor vele ondergronden. De Primer Ultimizer heeft een zeer goede chemische bestendigheid en indien met antislip afgewerkt een verhoogde veiligheid.

Uiterlijk

Wit translusente vloerprimer voor het overlagen met gekleurde systemen.



Verpakking

Set A+B = 2,25kg

A = 0,45kg | B = 1,8kg

Set A+B = 4,5kg

A = 0,9kg | B = 3,60kg

Houdbaarheid

c.a. 6 maanden houdbaar bij goede opslag
Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking bij minimaal 15 graden, droge en goed geventileerde plaats. Beide componenten voor de verwerking minstens 24 uur laten acclimatiseren.

Na lang bewaren dient u de componenten separaat op te mengen voor verwerking.

Eigenschappen

Soortelijke massa	1,35 kg/dm ³
Percentage vaste stof	69%
Aanbevolen laagdikte	100 - 200 micron
Hechtsteke	> 1,5 N/mm ²
Hardheid	> D80

PRODUCTBLAD

Primer Ultimizer

Technische Details

Verbruik	150 - 200 g/m ²
Mengverhouding	80:20
Verwerkingstijd	Ca. 30 minuten
Beloopbaar	Na ca. 8 uur
Overlaagbaar	Na ca. 18 uur, en binnen 36 uur.

Bestendigheid

Bestand tegen diverse zouten, zuren, paraffine, siliconenoliën en zeepoplossingen. Zie chemicaliën bestendigheidlijst. Onderzoek is uitgevoerd bij kamertemperatuur. Een hogere temperatuur of mengsels kunnen de chemische bestendigheid nadelig beïnvloeden.

Ondergrond

Op een anhydriet of calcium sulfaat ondergrond, gebruik altijd een laag Primer X300

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn, die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Cementgebonden ondergronden moeten minimaal 28 dagen oud zijn.

Restvochtpercentage:

Cementgebonden ondergrond:	< 4 CM%
Gipsgebonden ondergrond:	< 1 CM%

Verwerkingsvoorwaarden

Ruimte en verwerkingstemperatuur:

- Minimaal: + 15 °C
- Maximaal: + 30 °C
- Optimaal + 20 °C

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 80%.

De condities gelden zowel bij de verwerking als uitharding van het product. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.

Doorharding

Temp	Lichte belastbaar	Volledig belastbaar
+ 15 °C	3 dagen	10 dagen
+ 20 °C	2 dagen	7 dagen

Aanbevolen Systemen

Epoxyvloercoating systeem

- 1e laag Primer Ultimizer / Primer X300
- 2e laag EP Vloercoating HQ
- 3e laag EP Vloercoating HQ (optioneel)

De Primer Ultimizer is ook als primer voor onder diverse gietvloersystemen te gebruiken.

Verwijdering

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.

Voorwaarden

Omdat onze producten veelal worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle over hebben, is de applicatie van de verfproducten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Onze adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Wij kunnen niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

Leest u ook onze handleiding en veiligheids informatieblad.