

	Beschrijving	Gereedschap
<b>Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 30 °C.</li> <li>• De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen om condensvorming te voorkomen.</li> <li>• R.L.V.: maximaal 80 %.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen vertragen de uitharding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055</li> <li>• Positector meter Art. 69392</li> </ul>
<b>Voorzorgsmaatregelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen. Art. 54533</li> </ul>
<b>Vorbereiding ondergrond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen.</li> <li>• Verontreinigde ondergronden behandelen d.m.v. chemisch reinigen.</li> <li>• Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger.</li> <li>• Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur.</li> <li>• Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106</li> <li>• Straalmachine.</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364</li> <li>• Plamuurmes 10 cm Art. 37382</li> <li>• Vlakspaan, Wolff Art. 56203</li> </ul>
<b>Mengen voorstrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met een schroevendraaier de bodem van het bovendeele van de verpakking doorstoten. Daardoor loopt component B bij component A.</li> <li>• Goed uit laten lekken.</li> <li>• De deksel van het blik afnemen.</li> <li>• De componenten mengen met een spiraalmenger die ook onderin de rand van de verpakking komt.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randem) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365</li> <li>• Werkemmer 10 L rechthoekig Art. 116374</li> </ul>

<b>Aanbrengen voorstrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langs de kanten aanbrengen met een kwast.</li> <li>• Het overige oppervlak dun inrollen met een 25 nylonroller of schrapend aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser.</li> <li>• Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is.</li> <li>• Zo dun mogelijk aanbrengen.</li> <li>• Bij oppervlakverbetering een dikkere laag aanbrengen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwast, 4 cm Art. 66435</li> <li>• Nylonroller, 25 cm/18 mm poolhoogte. Art. 34892</li> <li>• Rubberwisser. Art. 59588/68823</li> <li>• Beugel voor roller 25 cm Art. 34872</li> <li>• Telescoopsteel Art. 34924</li> </ul>
<b>Aanbrengen vochtscherm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de aanwezigheid van plassen water, deze verwijderen met een geëigende vloerentrekker.</li> <li>• Langs de kanten aanbrengen met een kwast.</li> <li>• Het overige oppervlak inborstelen en de primer aanbrengen met een vlakspaan/duplomes of een niet te flexibele wisser.</li> <li>• Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is.</li> <li>• De primer moet uiteindelijk een gesloten, filmvormende laag zijn.</li> <li>• Na doorharding een rollaag EP6960 Primer aanbrengen, deze 'vol-en-zat' inzanden met Arturo Zand 0,1 – 0,3 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwast, 4 cm Art. 66435</li> <li>• Nylonroller, 25 cm/18 mm poolhoogte. Art. 34892</li> <li>• Rubberwisser. Art. 59588/68823</li> <li>• Beugel voor roller 25 cm Art. 34872</li> <li>• Telescoopsteel Art. 34924</li> </ul>
<b>Inzanden voorstrijk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij hechtlaagtoepassingen onder troffel-, grind- en gietvloeren, de natte voorstrijk inzanden met Arturo Zand 0,1 - 0,3 mm.</li> <li>• Na de aangegeven doorhardingstijd het overtollige zand verwijderen.</li> <li>• Indien de primer onder een egalisatie wordt toegepast dient deze 'vol en zat' te worden ingezand met Arturo Zand 0,3 - 0,8 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spijkerschoenen, Wolff Art. 51549</li> <li>• Bezem.</li> </ul>
<b>Doorhardingstijd voorstrijk bij 20 °C en 65% R.V.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beloopbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur.</li> <li>• Lage temperaturen vertragen de doorharding.</li> </ul>	
<b>Reinigen gereedschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978</li> </ul>

\* Zie betreffende documentatie.