

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Temperatuurmeter. • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	• De troffelvloer moet kleefvrij en beloopbaar zijn. • Eventueel stof of andere ongerechtigdheden verwijderen.	• Industriezuiger.
Mengen seallaag	• Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • De componenten mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen totdat de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.	• Boormachine met mengarm. • 25 liter emmer.
Aanbrengen seallaag	• Het mengsel op de ondergrond gieten en met een vlakspaan schrapend verdelen. • Vervolgens na 10 minuten narollen met een verzadigde lamsvacht- of polyesterroller.	• Vlakspaan. • 25 cm lamsvachtroller of polyesterroller.
Doorhardingstijd seallaag bij 20 °C en 65% R.V.	• Beloopbaar en overschilderbaar is de Arturo EP7950 Seallaag na ca. 16 uur. • Lage temperaturen vertragen de doorharding. • Voor het aanbrengen van een volgende laag adviseren wij u om de Arturo EP7950 Seallaag licht te schuren. Aansluitend goed stofvrij maken.	• Schuurmaschine. • Industriezuiger.
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.	

* Zie betreffende documentatie.