

EP7950 SEALLAAG NEW

PRODUCTOMSCHRIJVING

Arturo EP7950 Seallaag is een 2 componenten, zeer emissiearme verzegelingslaag voor Arturo Troffelvloeren op basis van epoxyhars.

TOEPASSING****

Geschikt als vloeistofdichte afwerking van Arturo Troffelvloeren.

- ▶ Arturo EP1000 Troffelvloer
- ▶ Arturo EP1200 Troffelvloer
- ▶ Arturo EP1250 Troffelvloer

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Vloeistofdicht
- ▶ Slag-, stoot- en slijtvast
- ▶ Stofvrij en goed te reinigen
- ▶ Zeer emissiearm
- ▶ Goede chemicaliënbestendigheid

TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

- ▶ Brandklassen volgens NEN EN 13501-1 in verschillende Arturo vloersystemen.
- ▶ Chemicaliënbestendigheid volgens DIN EN ISO 2812-3. Zie de chemicaliënbestendigheidslijst voor meer informatie.



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Set: A + B = 8 kg: A = 5,60 kg B = 2,40 kg
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden houdbaar.
Kleur	Transparant

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	Ca. 1,05 kg/dm ³
Verbruik	Ca. 300 - 500 g/m ² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
Mengverhouding	70,0 gewichtsdelen comp. A 30,0 gewichtsdelen comp. B
Verwerkingstijd	Ca. 25 minuten**
Stofdroog	Na ca. 8 uur**
Beloopbaar	Na ca. 16 uur**
Overlaagbaar	Na ca. 16 uur, binnen 24 uur de volgende laag/bewerking aanbrengen**.
Mechanisch belastbaar	Na 3 x 24 uur**
Chemisch belastbaar	Na 7 x 24 uur**
Vorstbestendigheid eindproduct	Ja***
Vaste stofgehalte	100%
Viscositeit (23°C)	Ca. 2500 mPa·s



Vloeistofdicht



Onderhoudsarm
en -vriendelijk



Naadloos



Brand
geclassificeerd



Goed
chemicaliën-
bestand

ONDERGRONDEISEN

De Arturo troffelvloer moet minimaal 24 uur doorgehard zijn en moet beloopbaar, droog, schoon, vetvrij en vrij van stoffen zijn, die afbreuk kunnen doen aan de hechting. De troffelvloer mag niet ouder zijn dan 24 uur. Is de vloer ouder dan 24 uur, dan moet de vloer eerst worden ontvet.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt.

Ruimte- en verwerkingstemperatuur:

- ▶ Minimaal: + 15 °C.
- ▶ Maximaal: + 30 °C.
- ▶ Optimaal: + 20 °C.

Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): 80%.

Deze condities gelden zowel bij de verwerking als bij de doorharding van het product.

Let op:

Te veel restmateriaal in de verpakking kan, door de exotherme reactie, heet worden en stank- en rookoverlast veroorzaken. Daarom nooit meer dan 100 gram gemengd materiaal in de verpakking achterlaten en verpakking op een veilige en goed geventileerde plaats neerzetten. Bij meer restmateriaal ruim zand toevoegen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voor de juiste verwerking van de Arturo EP7950 Seallaag eerst de desnetreffende applicatierichtlijnen raadplegen.

Let op:

Voor het aanbrengen van een volgende laag adviseren wij u om de Arturo EP7950 Seallaag te schuren om voldoende hechting te krijgen. Aansluitend goed stofvrij maken.

OPSLAG

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge en goed geventileerde plaats. Beide componenten voor de verwerking minstens 24 uur laten acclimatiseren.

REINIGING

Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de Arturo Reinigingsdoekjes* van Uzin Utz Nederland geschikt. Raadpleeg voor meer informatie de Arturo reinigings adviezen.

EU-RICHTLIJN 2004/42 (DECOPAINT-RICHTLIJN)

Volgens EU-Richtlijn 2004/42 ligt de toegestane max. gehalte aan VOC (Productcategorie IIA/j Typ wb) in gebruiksklare toestand bij 500 g/l (Stand 2010). Het VOC-gehalte van Arturo EP7950 in gebruiksklare toestand is < 500 g/l VOC.

KONINKLIJK BESLUIT BELGIË

Dit product mag volgens het Koninklijk besluit België toegepast worden in de volgende binnenruimtes:

1. Ruimtes voor industrieel gebruik en productieruimtes of laboratoria
2. Ruimtes met verkeer van gemotoriseerde voertuigen (garages, etc.)
3. Ruimtes niet bestemd voor personen.

GEGEVENS

Alle informatie uit dit productblad o.a. technische gegevens zijn gebaseerd op R&D testen. In de praktijk kunnen deze gegevens afwijken.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Irriterend. Schadelijk bij inademing. Sensibilisering door inademing en contact met de huid mogelijk. Bij de verwerking goed ventileren, huidbeschermende crème, werkhandschoenen en een veiligheidsbril gebruiken. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht genomen worden moeten o.a.: Voorschriften van de Gevaar- /Veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

VERWIJDERING

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.

* Zie betreffende documentatie.

** Bij 20 °C en 65% R.L.V.

*** Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok die het eindresultaat nadelig beïnvloedt.

**** In verblijfruimtes moeten systemen met AgBB certificering toegepast worden.