

1-component PU-injectiehars

UZIN RK 37

Harde, schuifvaste en snelafbindende injectiehars voor het herstellen van holklinkende delen

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- Het opvullen van holle ruimten
- Het fixeren van afzonderlijke kleine parketelementen

GESCHIKT OP:

- Cement dekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren of beton
- Ondergronden met oude goedhechtende watervaste lijm- of egalisatieresten
- Nieuwe, vastgeschroefde spaanplaten P4 – P7 of OSB / 2 – OSB / 4 platen
- Bestaande keramische en natuursteenvloeren, Terrazzo ea.
- Nieuwe gietasfaltdekvloeren
- Droge vloerplaatsystemen, gips-vezelplaten
- Voor parket geschikte egalisaties
- Voor parket geschikte UZIN isolerende- en systeemondervloeren
- Warmwater vloerverwarming

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

UZIN RK 37 is een 1-component injectiehars voor het verlijmen en renoveren van houten vloeren, het opvullen van holle delen/holklinkende delen, het bevestigen van afzonderlijke parketelementen of kleinere deelvlakken. De bijzonder lage viscositeitslijm hardt uit, zelfs bij zeer kleine hoeveelheden omgevingsvocht. Het schuimende effect zorgt voor een goede vulling van de holtes. Voor binnen toepassingen.

- Goed indringend vermogen
- Versterkende werking
- Vult holle ruimtes op

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Verpakking	Doos met 2 kunststoflacons met spuitdop
Verpakkingsgrootte	250 g
Houdbaarheid	Minstens 6
Kleur, nat	Geel / Transparant
Verbruik	Afhankelijk van toepassing
Inlegtijd	Ca. 20 minuten
Min. verwerkingstemp.	15 °C vloertemperatuur
Mechanisch belastbaar	Na ca. 6 uur*
Eindsterkte	Na 1 -2 dagen

*bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid



VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen.
2. De te injecteren delen door middel van kloppen, afgrenzen en markeren.
3. De boorplaats aftekenen in het midden van de gemarkeerde zone en hierover een plakband (bijv. verpakkingstape) kleven om splinteren en vervuiling te voorkomen.
4. Een tweede boorgat (2 mm) ter hoogte van de holle plaatsen maken, om de luchtafvoer tijdens het injecteren mogelijk te maken.
5. De te injecteren afgeplakte zone doorboren met een diameter van 1 tot 4 mm, afhankelijk van het te verwachten verbruik en boorstof verwijderen.
6. De spuitdop van het PE-flesje openen en in het schoongemaakte boorgat inbrengen en de lijm injecteren door licht te knijpen in het flesje. Eventueel kan ook een injectiespuit worden gebruikt.
7. Lijmvlekken op parket onmiddellijk met Black Box reinigingsdoekjes verwijderen.
8. Na het vullen van het gat de plakband verwijderen. Het boorgat vullen met hardwas of vulmiddel in een kleur, afgestemd op het hout. Indien het boorgat een diameter heeft van > 2 mm, is het aanbevolen het boorgat met een houtplug op te vullen.
9. Na het vullen van het boorgat, het boorgat gedurende 6 uur belasten.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De oorspronkelijke verpakking is op een matig koele, droge plaats minstens 6 maanden houdbaar. Vorstbestendig tot -25 °C. Een geopende verpakking hermetisch sluiten en de inhoud binnen een week verwerken.
- ▶ Optimale verwerkingsvoorwaarden: 18 °C – 25 °C / vloertemperatuur > 15 °C en < 65 % relatieve luchtvochtigheid. Lage temperaturen en lage luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid verkorten de inleg-, afbind-, en droogtijd.
- ▶ Kan zowel vóór het schuren, als na het lakken van het parket gebruikt worden met inachtneming van de aanbevolen voorzorgsmaatregelen.
- ▶ De diameter van het boorgat van 1 tot 4 mm afstemmen op het verwachte volume van de te vullen holte.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ Oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Vochtuithardende polyurethaan prepolymer.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bevat difenylmethaandiisocyaan (MDI). Schadelijk bij inademen. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Bij inademing van MDI dampen zijn carcinogene effecten niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Sensibilisering door inademing en contact met de huid mogelijk. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad, en het productinformatieblad. Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

VERWIJDERING:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.