

Antislip.

# UZIN U 2500

Dispersie-antislip voor tapijttegels

## Omschrijving en toepassing:

UZIN U 2500 antislip is een gebruiksklare zeer emissie-arme oplosmiddelvrije dispersievloeistof.

UZIN U 2500 is eenvoudig verwerkbaar met een schuimroller en is snel droog.

De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dat deze laag een blijvend antislip-effect oplevert. Ook als de tapijttegel meerdere keren wordt opgenomen en ingelegd blijft het antislip-effect. Hierdoor is UZIN U 2500 uitermate geschikt voor tapijttegels die weer opneembaar moeten worden gelegd. Voor binnen toepassing. De mate van het anti-slip effect is afgestemd op tapijttegels met textiele- en vliesbedekking.


## Eigenschappen/productvoordelen:

Bestanddelen: Polymeerdispersie, conserveringsmiddelen, additieven en water.

- ▶ Snel droog en blijvend antislip.
- ▶ Oplosmiddelvrij.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/zeer emissiearm.

## Technische gegevens:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Belastbaar:**   | Direct na het leggen van de tapijttegels.                            |
| Dichtheid:**    | Soortelijk gewicht: 1,04 kg/ltr.                                     |
| Gereedschap:    | Schuimroller   |
| Droogtijd:      | 30 – 60 minuten.   |
| Houdbaarheid:** | Bij goede opslag minimaal 12 maanden houdbaar.                       |
| Kleur:          | Wit.   |
| Uiterlijk:      | Na droging: transparant.   |
| Verpakking:     | Can: 10 kg.  |
| Verbruik:       | Ca. 120 - 150 g/m <sup>2</sup> (afh. van de aard van de ondergrond). |



## Ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, vlak, droog, scheurvrij, schoon en vrij zijn van stoffen, die de hechting negatief beïnvloeden. Niet vlakke, ruwe, vochtgevoelige ondergronden voorstrijken en egaliseren. Ondergrond overeenkomstig nationaal geldende normen en instructiebladen controleren en bij gebreken bezwaar maken/ maatregelen treffen.

## Verwerking:

UZIN U 2500 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 2500 afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer. Een gelijkmatige en dekkende film op de ondergrond aanbrengen.

Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen bestaat, moet voorkomen worden dat de naden tussen de elementen vollopen met UZIN U 2500.

De wachttijd in acht nemen alvorens de tapijttegels in te leggen. Met de vinger controleren of de anslip laag droog is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen overdracht plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de tapijttegels te vroeg worden ingelegd, ontstaat een dusdanige hechting, dat de tegels niet meer opneembaar zijn.

# UZIN U 2500

---

## Belangrijk:

- ▶ Verwerkingscondities:
  - Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C.
  - Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C.
  - Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C.
  - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%.
- ▶ UZIN U 2500 antislip niet verdunnen.
- ▶ Geschikt voor tapijtreiniging volgens de injectie-extractie-methode.
- ▶ Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.
- ▶ Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN Cleaner reinigingsmiddel\*.
- ▶ Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats.

## Werk- en milieubescherming:

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissiearm. Vertoont naar de huidige kennis van zaken geen relevante emissies van formaldehyde, schadelijke stoffen of andere vluchtige organische stoffen (VOC). In uitgeharde, gedroogde toestand fysiologisch en ecologisch zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaarden conform de normen en goed gedroogde ondergronden, primers en egalisatiepasta's.

## Verwijdering:

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte kunststof verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.

Op dit product is het veiligheidsblad UZIN U 2500 van toepassing.

\*Zie betreffende documentatie.

\*\*Bij 20°C. en R.V. 65%.