

Kleurverdiepende grondlak

PALL-X 340

Watergedragen 1-component grondlak met sterke verdieping van de kleur

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pallmann Pall-X 340 is een grondlak voor onder Pallmann Pall-X lakken. De sneldrogende grondlak is gebruiksklaar en geeft een verdieping en intensivering van de houtkleur.

GESCHIKT O.A. VOOR DE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Zeer goede verdieping en intensivering van de kleur
- ▶ Droogt zeer snel
- ▶ Minimale kantverlijming
- ▶ Over te lakken met Pall-X lakken
- ▶ Zeer goed vulvermogen

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Kleur	Wit
Verbruik	Ca. 100 ml/m ² (1 x rollen)*
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Droogtijd	Ca. 1 uur
Overlakbaar	Na ca. 1 uur*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondlak gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgelakt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

VERWERKING:

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
2. Een laag Pall-X 340 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol aanbrengen.
3. Het gegronde oppervlak kan na een droogtijd van ca. 60 minuten met alle Pall-X lakken overgelakt worden.
4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste aflaklaag.
5. De grondlak mag niet worden geschuurd.
6. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is bij matig koele opslag tenminste 12 maanden te bewaren. Aangebroken verpakkingen direct goed afsluiten en tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de eerste laklaag.
- ▶ De grondlak mag niet worden geschuurd.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelgehalte minder dan 5%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.