

1-component parketlak

PALL-X 94

Watergedragen 1-component parketlak voor normaal belaste parketvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pall-X 94 is een watergedragen 1-component parketlak voor normaal belaste parketvloeren. Pall-X 94 is uitermate geschikt voor woningen en normaal belaste vloeren en is een prijsgunstige parketlak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Watergedragen 1-component parketlak voor normaal belaste parketvloeren in woningen.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Verbruik per laag	Ca. 100 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Schuurbaar	Na ca. 2 uur*
Overlakbaar	Na ca. 2 uur*
Eindsterkte	Na ca. 10 - 12 dagen*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Goed vulvermogen
- ▶ Zeer snel droog
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm



ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden, aansluitend de inhoud in een schone lakemmer overgieten.
2. Pall-X 94 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond opbrengen. Er moeten ten minste 2 lagen worden aangebracht. Elke keer aan de rand beginnen, afwisselend eerst dwars op de nerf, daarna in de richting van de nerf uitrollen. De rolbanen in elkaar laten vloeien. In ruimten met hoge eisen moet een 3e laag worden aangebracht.
3. Droogtijd tot er geschuurd kan worden:
 - Ca. 2 uur
 - Droogtijd bij de opbouw van 3 lagen:
 - 1e laag ca. 2 uur
 - 2e laag ca. 3 uur
4. Voor het aanbrengen van de laatste laag is tussenschuren met een slijpnet of Pallmann multilooppad korrel 120 nodig.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Voor het aflakken dient er te allen tijde een grondlak aangebracht te worden, zodat ongewenste kantverlijming van de parketdelen wordt verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor kopshout, hoogkant lamel parket, massieve planken en ook in het algemeen voor parket op vloerverwarming.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.

- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Vanwege de bijzondere eigenschappen van Bamboe, adviseren wij altijd om deze af te werken met een 2 componenten Pallmann lak, bijvoorbeeld Pall-X 98 Gold.
- ▶ Bij matige belasting kan na het aanbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met Pallmann Finish Care worden behandeld.
- ▶ Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van het gelakte oppervlak.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelgehalte minder dan 5%.

Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket

oppervlaktebehandelingsmiddelen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.