

Vliesonderlaag

UZIN Multimoll Vlies



Verlijmbare, spanningsafbouwende vliesonderlaag voor verlijmd parket- en laminaatvloeren

Omschrijving en toepassing:

UZIN Multimoll Vlies is een verlijmbare, spanningsafbouwende vliesonderlaag voor verlijmd parket- en laminaatvloeren. Het kunstharcegebonden polyestervlies wordt volvlakig op de ondergrond gelijmd en is dan de ondergrond voor het te lijmen parket.

UZIN Multimoll Vlies kan in combinatie met alle Pallman Parketlijmen worden toegepast.

Hoofdtoepassingsgebied:

- ▶ Spanningsafbouw van trek- en afschuifspanning
- ▶ Versterking op vlakke, legtechnisch kritische ondergronden

Aanvullend toepassingsgebied:

- ▶ Geeft meer zekerheid
- ▶ Vermindering van kostbare saneringsmaatregelen bij kritische ondergronden
- ▶ Anhydriet- calcijsulfaat vloeren of beton
- ▶ Oude ondergronden met vaste lijm- en/of egaliseringsresten
- ▶ Op nieuwe, vast geschroefde spaanplaten of OSB platen
- ▶ Op gietasfalt vloeren
- ▶ Droge vloerplaatsystemen, gips-vezelplaten
- ▶ Warmwater vloerverwarming
- ▶ Bij hoge belasting in woon-, en industriële omgeving, bv ziekenhuizen, inkoopcentra

Productvoordelen / Eigenschappen:

UZIN Multimoll Vlies is gemakkelijk te leggen en toepasbaar als gewapende spanningsverdelende laag. De gewapende vezelstructuur zorgt ervoor dat eventueel optredende trek- en afschuifspanningen tussen parket en de oude ondergrond tot een onschadelijk niveau worden afgebouwd.

UZIN ÖKOLINE



- ▶ Gemakkelijk te snijden en te leggen
- ▶ Dampdoorlatend en ademend
- ▶ Geschikt voor alle soorten parketlijmen
- ▶ Bouwt spanningen af
- ▶ Verbindt en ontkoppelt tegelijkertijd
- ▶ Resthoeveelheid aanduiding op de rol
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ RAL UZ 156 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

Technische gegevens:

Afmetingen:	
materiaaldikte:	ca. 1,1 mm
baanbreedte:	1 m
baanlengte:	50 m
Gewicht (rol):	ca. 12,5 kg
Oppervlak:	ca. 250 g /m²
Houdbaarheid:	bij goede opslag tenminste 24 maanden houdbaar
Kleur:	wit / groenachtig
Soortelijk gewicht:	ca. 250 g/m²
Brandklasse*:	B _{fl} s1

* Volgens EN 13 501-1:2010

UZIN Multimoll Vlies biedt de grootst mogelijke zekerheid wat betreft emissies en draagt bij aan een gezond woonklimaat. De ontkoppelingsplaat is gecertificeerd met de „Blauwe Engel” voor emissiearme ondervloeren voor bedekkingen volgens RAL-UZ 156.

Ondergrond:

De ondergrond moet blijvend droog, vlak, vast, scheurvrij, schoon en vrij van stoffen zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting van de lijm, waarmee het vlies wordt verlijmd. Test het oppervlak van de ondergrond met behulp van de kraspen. In geval van anhydriet ondergronden, moet in ieder geval afdoende geschuurd worden en een eventueel aanwezige zwakke laag dient geheel verwijderd te worden. Oude ondergronden schuren en zoveel mogelijk de oude lijm- en egalisatieresten verwijderen.

Oneffen ondergronden voorstrijken en egaliseren met het juiste UZIN voorstrijk- en egaliseermiddel en de droogtijden aanhouden. Elke ondergrond in ieder geval goed schuren. Aansluitend zorgvuldig stofzuigen.

Verwerking UZIN Multimoll Vlies:

1. De banen vlies dienen haaks onder de te leggen parketvloer verlijmd te worden.
2. De banen vlies uitleggen en ruim snijden. Naden koud tegen elkaar leggen of indien nodig dubbel doorsnijden. Vervolgens de banen voor de helft terugslaan.
3. De Pallmann lijm met een geschikte kitstrijker gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Slechts zoveel lijm aanbrengen als binnen de inlegtijd van de lijm gelegd kan worden. Het vlies direct in het lijmbed leggen en goed aanwrijven met een aanwrijfkuurk of -stok of walsen met een tapijtwals. Controleer of het vlies een volvlakkige lijmoeverdracht op de rug laat zien. Andere helft van de baan terugslaan en op de zelfde wijze werken. Randen passnijden en aanwrijven. Na 10 – 20 minuten nogmaals goed aanwrijven, met name de kops- en langsnaden.
4. Het verlijmd vlies 12 – 24 uur laten drogen / afbinden. Daarna het parket lijmen met dezelfde lijm. Volg de instructies die op het documentatieblad staan vermeld.

Kleefstof / Verbruik:

Kleefstof	Vertanding	Verbruik
Pallmann P8 NEU	B 1 / B 2	400 – 800 g/m ²
Pallmann P9 nb	B 1 / B 2	400 – 800 g/m ²
Pallmann P10	B 1 / B 2	400 – 800 g/m ²

Belangrijk:

- Originele verpakking, rechtop op relatief koele en droge plaats tenminste 24 maanden houdbaar. Vorstbestendig tot – 25 °C.
- Optimale verwerkingstemperatuur: 18 °C – 25 °C. Minimale ondergrondtemperatuur: 15 °C.
- Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 65 %.
- De constructie bij houten ondervloeren moet blijvend droog zijn. Zorg voor goede ventilatie.
- Gietasfalt moet goed afgezand worden en een geschikte randisolatie aanbrengen. Bij oude gietasfaltvloeren technisch advies inwinnen.
- Productinformatiebladen van de gebruikte UZIN en codex producten in acht nemen.

Werk- en milieubescherming:

Voor de vliesonderlaag zelf is geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer vereist. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte lijmen moeten in acht worden genomen.

EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissiearm. Vertoont naar de huidige stand der kennis geen relevante emissies van formaldehyde, schadelijke stoffen of andere vluchtige, organische stoffen (VOC).

Verwijdering:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.

