

Premium 1-component parketlak

PALL-X 96

Watergedragen 1-component parketlak voor zwaar belaste parketvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Pall-X 96 is een 1-component parketlak. De lak is makkelijk te verwerken en uitermate geschikt voor zowel woningen als projectmatig gebruik. Door de snelle droging en de slijtvastheid is Pall-X 96 de perfecte keuze.

TOEPASSINGSGBIEDEN:

Watergedragen 1-component parketlak voor zwaar belaste parketvloeren in woningen en projecten.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof can
Verpakkingsgrootte	5 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden
Verbruik per laag	Ca. 100 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Schuurbaar	Na ca. 2 uur*
Overlakbaar	Na ca. 2 uur*
Eindsterkte	Na ca. 10 - 12 dagen*

* Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Goed bestand tegen mechanische- en chemische belasting
- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Goed te rollen
- ▶ Zeer goed vulvermogen
- ▶ Zeer snel droog
- ▶ Zeer slijtvast
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 12a / Milieuvriendelijk, nagenoeg geen schadelijke stoffen



ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kisten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden, aansluitend de inhoud in een schone lakemmer overgieten.
2. Pall-X 96 met de Pallmann lakroller (microvezel 25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. Er moeten tenminste 2 lagen worden aangebracht. Telkens aan de kant beginnen, afwisselend eerst dwars op de nerf, daarna in de richting van de nerf uitrollen. De rolbanen in elkaar laten vloeien. In ruimten met hoge eisen moet een 3e laag worden aangebracht. Dit geldt ook voor natuurkurk, altijd 3 lagen aanbrengen.
3. Droogtijd tot er geschuurd kan worden: ca. 2 uur. Droogtijd bij de opbouw van 3 lagen: 1e laag ca. 2 uur 2e laag ca. 3 uur.
4. Voor het aanbrengen van de laatste laag is tussenschuren met een slijpnet of multilooppad korrel 120 nodig.
5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, tenminste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroke verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen 35% tot 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Vanwege de bijzondere eigenschappen van Bamboe, adviseren wij altijd om deze af te werken met een 2 componenten Pallmann lak, bijvoorbeeld Pall-X 98 Gold.

- ▶ Bij het aflakken van kant-en-klaar parket de voorschriften van de fabrikant in acht nemen en altijd een hechttest doen.
- ▶ Bij matige belasting kan na het aanbrengen van de laatste laklaag, na een nacht drogen (bij normale omstandigheden) op de vloer worden gelopen.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Nieuw gelakte vloeren mogen op zijn vroegst na 14 dagen met Pallmann Finish Care worden behandeld.
- ▶ Regelmatige verzorging met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van het gelakte oppervlak.
- ▶ Voor het aflakken dient er te allen tijde een grondlak aangebracht te worden, zodat ongewenste kantverlijming van de parketdelen wordt vermindert. Dit geldt in het bijzonder voor kopshout, hoogkantlamel, massieve delen en ook in het algemeen voor parket op vloerverwarming.
- ▶ In principe niet meer dan twee lagen op één dag aanbrengen.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelgehalte minder dan 5%. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik bij het spuiten combinatiefilter A2 / P2. Gebruik stoffilter P2 bij het slijpen. Tijdens en na de verwerking /droogtijd voor goede beluchting zorgen! Eten, dringen en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en zeep. Alleen lege verpakkingen voor recycling. Vloeibare materiaalresten op het verzamelpunt voor oude coatings. Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +49 931 27964-0.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.